

Çelik Grubu
S Yapısal Çelik

Mekanik Özellikler
xxx Minimum Akma gerilmesi Mpa

İşlem Koşulları
M Termodinamik Haddelenmiş
N Normalize Edilmiş
AR Haddelendiği Gibi

Mekanik Özellikleri		
Tokluk Değerleri		
Min.	Min.	Sıcaklık
27 J	40 J	C
JR	KR	20
JO	KO	0
J2	KR	-20

ÖRNEK:

S

355

J2

+M